

1. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Движение изделия при эксплуатации

Сведения о движении изделия при эксплуатации заносятся в таблицу 1.

Таблица 1 – Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

2. ОСОБЫЕ ЗАПИСИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫМ СЛУЧАЯМ.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДИЛераМ И ПОКУПАТЕЛЯМ

3.1. Перед выдачей приборов Потребителю, Дилер (представитель торгующей организации) должен вскрыть упаковку и предъявить прибор к визуальному осмотру на предмет:

- механических повреждений,
- внешних дефектов лакокрасочного покрытия,
- соответствия комплектации.

По результатам осмотра подписывается акт приемки (при необходимости) и заполняется п.9 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ» ПАСПОРТА - .

3.2. При отгрузке приборов потребителю через транспортную компанию, работники склада дилера осматривают приборы, заполняют п.9 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ» ПАСПОРТА и составляют акт о соответствии приборов заявленным требованиям в одностороннем порядке (при необходимости).

ВНИМАНИЕ! Претензии, предъявляемые потребителем по вышеперечисленным позициям после даты продажи, не принимаются. Исключение составляют скрытые дефекты конструкции, выявляемые в процессе монтажа и эксплуатации.

4. О КАЧЕСТВЕ ПОКРЫТИЯ СОГЛАСНО ГОСТ 31311-2005, ГОСТ 9.032-74

Отопительные приборы должны иметь термостойкое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее их защиту от коррозии.

Качество покрытия поверхностей, **видимых при эксплуатации** отопительных приборов, устанавливается заводом изготовителем не ниже класса II по ГОСТ 9.032-74 (согласно ТУ 4935-003-50374823-01)

4.1. Внешний вид:

4.1.1. Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей.

4.1.2. Не допускаются дефекты покрытия, влияющие на защитные свойства покрытия (проколы, кратеры, сморщивание и другие).

4.1.3. Контроль проводят при дневном или искусственном рассеянном свете, на расстоянии 0,3 м от предмета осмотра. Нормы искусственного освещения принимают по СНиП II—А.9—71.

4.2. Требование к II классу лакокрасочного покрытия (ГОСТ 9.032-74)

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий								
		гладких							рельефных	
		однотонных						рисуноч- ных (мо- лотковых)	“Муаро- вых”	“Шагр- невых”
		высо- ко- глян- цевых	глянцевых, в том чис- ле с лесси- рующим эффектом	полу- глян- цевых	полу- матовых	матовых	глубоко- матовых			
II	Включения: Количество, шт/м ² , не более	4	4	4	4	8	8	8	8	8
	Размер, мм, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Расстояние между включе- ниями, мм, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Шагрень	Допускается незначительная						Не нормируется		
	Штрихи, риски	Допускаются отдельные								
	Потеки	Не допускаются								
	Волнистость, мм, не более	Не допускается								
Разнооттеноч- ность	Не допускается									
Неоднородность рисунка	Не нормируется						Не допускается			